



Technický list
Vystaveno 15.2.2011

LAZUROVACÍ LAK PRO OCHRANU I KRÁSU DŘEVA S OCHRANOU PROTI UV AktiDřevin

Popis výrobku:

AktiDřevin – penetrace i lazura v jednom na nové dřevo i renovaci, na vodní bázi. Má výbornou UV stálost. Vhodné do interiéru i exteriéru. Zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva, zaručuje dlouhou životnost nátěru.

Oblast použití:

Na nové i starší dřevo, tvrdé i měkké, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné obložení domů. Může se použít i na starou pevně držící lazuru, i syntetickou. Dřevo nesmí být zvětralé, nebo napadené houbou.

Aplikace:

AktiDřevin se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním.

| | |
|----------|------|
| Ředidlo: | voda |
|----------|------|

Technické údaje:

| | | |
|--------------------|--|----------------------------------|
| Odstíny: | dle platné cenové nabídky | |
| Vzhled: | homogenní pigmentovaná viskózní kapalina | |
| Hustota: | 0,95 – 1,15 g/cm ³ | při 20°C |
| Schnutí nátěru: | 24 hod | při 20°C, 60% vlhkosti |
| Kryvost: | st 1 – 2 | |
| Organ.rozpouštědla | 0,071 kg/kg produktu | |
| TOC: | 0,038 kg/kg produktu | |
| Netěkavé látky | 21 – 25% obj. | |
| Těkavé látky | 82 g/l | v produktu připraveném k použití |
| Vydatnost: | 10 m ² /l | jedna vrstva |

Aplikační údaje:

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Ředění: | 10% | pro penetraci |
| | není nutné | natírání štětcem a válečkem |
| Příprava podkladu: | Dřevo obrousíme, oprášíme, oťřeme vlhkým hadrem. Staré i dříve ošetřené dřevo očistíme od volných částí a obrousíme. | |
| Teplota: | min. +10°C | podkladu a vzduchu |
| | max. +25°C | podkladu a vzduchu |
| Skladovatelnost: | 2 roky | při +5°C až 25°C |
| Nehořlavá kapalina: | Nesmí zmrznout | |

Pracovní postup:

Nové dřevo před nátěrem lehce přebrousíme a oprášíme. Starší dřevo zbavíme měkké a zvětralé vrstvy, odstraníme staré nátěry které nedrží a přebrousíme. AktiDřevin důkladně promícháme. Natíráme lehce, štětcem s delším vlasem. AktiDřevin pro 1. nátěr naředíme cca 10% vody, abychom zlepšili jeho penetrační vlastnosti – necháme dobře vsáknout. 2. nátěr aplikujeme nejlépe do tzv. "vlhkého". Necháme dobře zaschnout. Před případným 3. nátěrem lehce přebrousíme jemným smirkem. Rozhodnutí, zda-li aplikujeme 2. - 3. nátěr závisí na požadavku dosaženého odstínu. Dřevo je chráněno již po 1. popřípadě 2. nátěru. 3. nátěr prodlouží vlastní životnost o 1-2 roky. V případě, že nám odstín vyhovuje již po 2 nátěrech a chceme vrstvu nátěru silnější nebo lesklejší, můžeme použít bezbarvý AktiDřevin. AktiDřevin můžeme před nebo po sezóně obrousit a znovu aplikovat novou vrstvu, čímž udržíme krásu dřeva po celou dobu, kdy nám bude sloužit.

Upozornění, doporučení:

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s poživatinami a pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltovou sůl kyseliny 2-ethylhexanové. Může vyvolat alergickou reakci.

Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.

Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.