

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO NEUTRAL</b> <b>Silikonový tmel</b>																																				
<b>Vlastnosti</b>	Jednosložkový silikonový tmel neutrálního typu vulkanizující vzdušnou vlhkostí s účinným protiplísňovým přídatkem pro stavebnictví.																																				
<b>Použití</b>	Lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost k porézním i neporézním materiálům - sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, pozinkem, mědí a PVC. Utěšňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří. Na dilatační spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, kovy, ocel, obklady, dlažby, koupelny - umyvadla, smaltované a akrylátové vany, WC, kuchyňské linky, dřezy, bazény, mrazící boxy a jiné aplikace ve stavebnictví. Zasklívání skel do dřevěných ráků s povrchovou úpravou lazurovacími laky s obsahem vosku. Vhodný pro styk s potravinami.																																				
<b>Technické údaje</b>																																					
	<table border="1"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,01 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Doba zpracování:</td> <td>15 min.</td> </tr> <tr> <td>Vulkanizace:</td> <td>3 mm/24 hod.</td> </tr> <tr> <td>Modul N.mm<sup>2</sup>:</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu N.mm<sup>2</sup>:</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Tažnost:</td> <td>300%</td> </tr> <tr> <td>Tvrдость:</td> <td>24 Shore A</td> </tr> <tr> <td>Pohyb ve spáře:</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Smrštění:</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-50°C až +150°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5 až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>crystal, transparent, bílá, sv. hnědá, tm. hnědá, šedá, černá, stříbrná, červená 3020, cihlová červená, zelená 6019, modrá 5024</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml, salám 600 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,01 g/cm <sup>3</sup>	Doba zpracování:	15 min.	Vulkanizace:	3 mm/24 hod.	Modul N.mm <sup>2</sup> :	0,32	Pevnost v tahu N.mm <sup>2</sup> :	0,7	Tažnost:	300%	Tvrдость:	24 Shore A	Pohyb ve spáře:	20%	Smrštění:	2%	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Tepelná odolnost:	-50°C až +150°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5 až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ne	Barva:	crystal, transparent, bílá, sv. hnědá, tm. hnědá, šedá, černá, stříbrná, červená 3020, cihlová červená, zelená 6019, modrá 5024	Balení:	kartuše 310 ml, salám 600 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																																				
Měrná hmotnost:	1,01 g/cm <sup>3</sup>																																				
Doba zpracování:	15 min.																																				
Vulkanizace:	3 mm/24 hod.																																				
Modul N.mm <sup>2</sup> :	0,32																																				
Pevnost v tahu N.mm <sup>2</sup> :	0,7																																				
Tažnost:	300%																																				
Tvrдость:	24 Shore A																																				
Pohyb ve spáře:	20%																																				
Smrštění:	2%																																				
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																																				
Tepelná odolnost:	-50°C až +150°C																																				
Odolnost UV záření:	ano																																				
Teplota skladování:	+5 až +25°C																																				
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení																																				
Přetíratelný:	ne																																				
Barva:	crystal, transparent, bílá, sv. hnědá, tm. hnědá, šedá, černá, stříbrná, červená 3020, cihlová červená, zelená 6019, modrá 5024																																				
Balení:	kartuše 310 ml, salám 600 ml																																				
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost.																																				
<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																																				
<b>Bezpečnost</b>	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																																				