

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO PU 25</b> <b>Polyuretanový tmel pro stavebnictví</b>
<b>Vlastnosti</b>	Jednosložkový polyuretanový tmel atestovaný zkušebnou S.N.J.F. Je zařazen francouzskou zkušebnou S.N.J.F. do první kategorie pro použití na sklo, hliník a beton bez primeru.
<b>Použití</b>	Má velmi dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnicí hmotou. Používá se na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové spáry oken a dveří (včetně PVC), spáry ve dřevě a kovu, pro lepení betonových a keramických obkladů. Povrch lze upravovat do 15 minut při 25°C, je přetíratelný.

## Technické údaje

<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,20 g/cm <sup>3</sup>
<b>Doba zpracování:</b>	15 min.
<b>Vulkanizace:</b>	3 mm/24 hod.
<b>Modul N.mm<sup>2</sup>:</b>	0,3
<b>Tažnost:</b>	nad 250%
<b>Tvrдость:</b>	25 Shore A
<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C až +40°C
<b>Tepelná odolnost:</b>	-30°C až +80°C
<b>Odolnost UV záření:</b>	ano
<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C
<b>Doba skladování:</b>	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
<b>Přetíratelný:</b>	ano
<b>Barva:</b>	bílá, šedá
<b>Balení:</b>	kartuše 310 ml, salám 600 ml

<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.
--------------------------	---

<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem! Obsahuje difenylmethan- 4,4'-diisokyanát.
-------------------	---

<b>Bezpečnost</b>	Nehořlavý. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem. Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).
-------------------	---