

Název	SIGA PRO BD-20 PVaC disperze pro stavebnictví																		
Vlastnosti	Speciální disperze měkčeného PVaC mísitelná s vodou v libovolném poměru. Disperze obsahuje min. 50% sušiny a její pH je 4-6.																		
Použití	Impregnační prostředek na staré omítky, pro penetraci zdiva, zkvalitnění omítkových směsí, uzavírání betonu (bezprašná úprava), pro přípravu lepicí malty, zlepšení voděvzdornosti podkladu apod. Lze ji použít i ke zlepšení vlastností malířských nátěrů pro interiéry. Neředitelný výrobek slouží k lepení papíru, kartonu, v papírenském nebo polygrafickém průmyslu. PVaC disperze pro stavebnictví.																		
Technické údaje																			
	<table border="1"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>kapalina</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,03 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba:</td> <td>cca 250 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +20°C</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>bílá, po vytvrzení transparentní</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kbelík 1kg, 3kg a 5kg, 18 kg</td> </tr> </table>	Vzhled:	kapalina	Měrná hmotnost:	1,03 g/cm ³	Spotřeba:	cca 250 g/m ²	Aplikační teplota:	+5°C až +20°C	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	bílá, po vytvrzení transparentní	Balení:	kbelík 1kg, 3kg a 5kg, 18 kg
Vzhled:	kapalina																		
Měrná hmotnost:	1,03 g/cm ³																		
Spotřeba:	cca 250 g/m ²																		
Aplikační teplota:	+5°C až +20°C																		
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																		
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																		
Přetíratelný:	ano																		
Barva:	bílá, po vytvrzení transparentní																		
Balení:	kbelík 1kg, 3kg a 5kg, 18 kg																		
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek.																		
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																		
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																		